



МАКРОПОРИСТАЯ ОСУШАЮЩАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН

ОПИСАНИЕ

Специальная цементная смесь, состоящая из гидравлических вяжущих, отборных инертных наполнителей и добавок органического происхождения, наделяющих продукт лёгкостью в работе, адгезией и воздухопроницаемостью. При перемешивании с водой продукт трансформируется в макропористую штукатурку, подходящую для нанесения как ручным, так и машинным способом, обеспечивая удержание солей и испарение влаги из стены. После застывания продукт отличается высокой водоотталкивающей способностью, защищающей штукатурку от атмосферных паров, смога и дождевой воды, препятствуя их проникновению.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

За счёт своей макропористой структуры продукт предназначен для оздоровления старых и новых стен, подверженных воздействию восходящей капиллярной влаги, в том числе при наличии солей. Типичные случаи применения:

- Осушение старых и новых стен за счёт благоприятствования процессу испарения восходящей влаги.
- Профилактика сколов и отслоений штукатурки, обусловленных действием растворимых солей, присутствующих в восходящей воде и в самих стенах.
- Профилактика влажных стен, подверженных образованию плесени и грибка, негативно отражающихся на гигиеническом состоянии и внешнем виде помещений.
- Устройство теплых стен, не подверженных образованию поверхностного конденсата.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

При работе со старыми стенами, подверженными воздействию восходящей влаги необходимо удалить механическим способом существующую штукатурку на 1 м выше видимой линии влажности. После этого стену следует очистить и аккуратно затереть, удалив хрупкие участки, пыль и все, что может помешать качественной адгезии. В частности, после первого мытья водой под давлением, поверхность должна высохнуть на открытом воздухе для рекристаллизации солей. После чего перед нанесением продукта следует удалить механическим способом (пескоструйкой и/или щёткой) все крошащиеся или отстающие участки. Для восстановления возможных утерянных соединений или больших впадин продукт использовать с добавлением кирпичной крошки. Для усиления адгезии увлажнённую предварительно поверхность шпательвать SANOCEM RINZAFFO (см. техническое описание).

СООТНОШЕНИЕ РАЗВЕДЕНИЯ

SANACEM	ВОДА
25 кг (1 мешок)	4 л (16%)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

В зависимости от типа работ и от используемого количества продукта производить замес можно в строительной бетономешалке, смесителе для растворов, с помощью электродрели с насадкой - миксером, либо наносить продукт непосредственно с помощью помповой цемент - пушки. Для приготовления раствора в бетономешалке вылить 3 литра воды и добавить содержимое мешка, мешать до получения однородного раствора оптимальной консистенции без комочков. Во время замеса снимать с бортов не перемешанные остатки продукта. Влить оставшуюся воду и, когда раствор достигнет необходимой для нанесения мастерком консистенции, мешать ещё около 10 минут. Если раствор стоял в течение 20 минут, перед нанесением перемешать его в течении 2-3 минут.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт следует наносить через 3 дня созревания первичной штукатурки, выполненной с SANACEM RINZAFFO.

Нанести первичную слой штукатурки водой. Перед нанесением продукта подождать несколько минут, пока вода не перестанет стекать. Наносить раствор ручным способом с помощью мастерка либо из пушки единым слоем толщиной 2 см. Разровнять поверхность рейкой, производя движения без нажима в горизонтальном и вертикальном направлении. Для лучшей адгезии при последующем нанесении отделочного слоя SANACEM FINITURA, допустимым не ранее чем через 7 дней после созревания, поверхность должна оставаться шероховатой. Для улучшения гидратации, особенно в условиях жаркого и ветреного климата, в первые дни созревания необходимо смачивать оштукатуренную поверхность водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- § Не добавлять в продукт известь, цемент
- § Наносить продукт при T= от +5°C до +35°C.
- § Не наносить продукт на крошащиеся или отстающие поверхности, гипс, основания, отличные от указанных, а так же при наличии стоячей воды.
- § Не превышать толщину слоя в 2 см.
- § Наносить по истечении трёх дней созревания первичной штукатурки SANACEM RINZAFFO.
- § Не наносить на промёрзшие основания, во время таяния либо при возможности заморозков в течение 24 часов после нанесения продукта.
- § Не наносить под открытым солнцем или при сильном ветре.
- § Не затирать поверхность.

- § Отделка поверхности может быть выполнена SANACEM FINITURA либо продуктами с высокой испаряющей способностью, через 7 дней созревания
- § Для улучшения процесса гидратации в течении нескольких дней после нанесения штукатурки поверхность необходимо смачивать водой.
- § Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем техническом описании.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	порошок
Цвет	Серый
Срок хранения	12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Процент разведения	Вода = 16% (4 литра на мешок 25 кг)		
Время замеса	Бетономешалка 10 минут	Смеситель для растворов 10 минут	Дрель с насадкой –миксером 2 минуты
Консистенция раствора	Пластичный, текучий.		
Толщина нанесения	2 см на слой		
Срок жизни продукта	Около 2 часов		
Допустимая рабочая температура	От +5°C до +35°C		

РАСХОД	30 кг/м ² при 2 см толщины
---------------	---------------------------------------

СВОЙСТВА

Растекание UNI 7044	16 см
Пористость	> 25%
Механическая устойчивость к изгибанию через 28 дней в стандартных условиях	> 1,3 Н/мм ²
Механическая устойчивость к сжатию через 28 дней в стандартных условиях	1,5 - 5 Н/мм ²
Соотношение Устойчивость к сжатию / устойчивость к изгибанию	< 3 Н/мм ²
Устойчивость к солям (хлориды, сульфаты, нитраты)	Устойчив

УПАКОВКА	Мешок 25 кг	Стандартный поддон 1500 кг
-----------------	--------------------	-----------------------------------

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт содержит цемент
Xi – ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ
R36/37/38 вызывает раздражение глаз, дыхательных путей, кожи.
R43 Может вызвать раздражение при контакте с кожей
S2 Хранить в недоступном для детей месте
S22 Не вдыхать порошок
S24/25 Избегать попадания в глаза и на кожу
S26 При попадании в глаза немедленно промыть их проточной водой и обратиться к врачу.
S36/37 Использовать защитную одежду и перчатки
S46 При попадании в пищевод обратиться к врачу

Информация, приведённая в настоящем техническом описании, является плодом наших многолетних наработок, и поэтому носит исключительно рекомендательный характер. Любой нестандартный случай должен быть предварительно испытан потребителем, который берёт на себя ответственность за конечный результат работы.

ООО «Литокол Плюс» (выставочный зал, офис и склад)

03040 г. Киев ул. А. Бубнова, 18. тел. (044) 258 7896, 258 7958, факс (044) 258 2257, e-mail: ufficio@litokol.kiev.ua